

FOAMAGIC™ P-4260 聚醚型消泡剂

概述

- ❖ 由脂肪醇聚醚组成的混合物
- ❖ 与应用体系的相容性较好
- ❖ 物质组分中不含NP、APEO

以下数据仅供参考

典型产品数据

指标	理化性质	测试方法
外观	白色乳液	目测
粘度/(m Pa s)	1000~5000(25℃)	LVDV- II +P型旋转粘度计
固含/%	60	GB / T6284
稀释剂	10~30℃增稠水	

应用领域

- ❖ 混凝土搅拌
- ❖ 纤维水泥板
- ❖ 钻井、固井
- ❖ 垃圾渗滤液
- ❖ 减水剂

使用建议

- ❖ P-4260消泡剂属于混合物，热力学上属于不稳定体系，久置若出现分层或少许沉淀属正常现象。
- ❖ 建议使用前稍加搅拌，不影响使用效果（搅拌速度为30~60 rpm）
- ❖ P-4260消泡剂不能加自来水稀释，需使用10~30%增稠水。水稀释可能会出现分层，使消抑泡效果下降，最终导致成本增加，对此本公司一概不负责任
- ❖ P-4260消泡剂现场使用时，建议选择消泡剂易分散的添加点，最佳添加方式请根据现场实际情况试验决定

包装与储存

P-4260消泡剂适宜5~40℃储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。久置如有分层，加以搅拌均匀，一般不影响使用效果。

在建议储存温度及未开封包装的条件下，自生产之日起，保质期为6个月

P-4260消泡剂采用25 kg、200 kg塑桶或1000 kg桶包装。如有特殊要求可协商定制

P-4260为非危险品，以普通化学品方式运输

安全说明

本资料所提供的应用或使用建议仅供参考。如不能确认使用安全，请与本公司直接联系。

由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同，建议使用前做小试试验，以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用

我司保证由不符合产品标准而造成的损失，可承担退还货款或替换产品责任。

我司可应要求提供化学品安全技术说明书。

使用限制

本产品不可用于医用或药用。

如需了解更多更详细的产品信息，请致电我司

地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋17层

邮政编码：210019

联 系 人：18652008130(吴经理)

网 址：antifoam.goldenchemical.com

